



Technický list TL 02.20DEU ROOF BITUMEN SEALANT STREŠNÝ BITÚMENOVÝ TMEL

Výrobok:

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze bitúmenu. Vytvára trvale pevný, plastický spoj.

Vlastnosti:

- Veľmi ľahká aplikácia
- Výborná odolnosť pri deformácií podkladu
- Trvalo plastický i pri veľkých teplotných rozdieloch
- Vysoká priľnavosť na rôzne stavebné materiály i v kombinácií savý – nesavý
- Odolný UV žiareniu

Použitie:

Lepenie živичných strešných krytín

Núdzové opravy striech, odkvapov, tzv. preplátavaním

Tmelenie a tesnenie zakončovacích profilov, oplechovanie komínov atík a pod.

Balenie:

- Kartúša 310 ml

Farba:

- Čierna

Technické údaje

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------|------------------------------------|
| Základ | - | bitúmen | |
| Konzistencia | - | tixotropná pasta | |
| Hustota | g/ml | 1,3 | |
| Tepelná odolnosť | °C | -20 / +80 | po vytvrdnutí |
| Tepelná odolnosť | °C | -15 | pri preprave |
| Aplikačná teplota | °C | +5 / +40 | |
| Rýchlosť nanášania | g/min | 800 | pri hr. 3 mm a tlaku 6,3Bar |
| Doba vytv. povrch. vrstvy | hod | > 15 | pri 23 °C / 55 % rel. vlhk. |
| Doba úplného vyzretia | týždne | 1-2 | |
| Možnosť pretierať | - | áno | len farbami s bitúmenovým základom |
| Dilatačná schopnosť | % | ± 12,5 | |
| Stekavosť | mm | < 3 | ISO 7390 |
| Prídržnosť k podkladu | MPa | 0,13 | asfaltový pás po 14 dňoch |
| | MPa | 0,16 | oceľový plech po 14 dňoch |
| | MPa | 0,26 | asfaltový pás po 28 dňoch |
| | MPa | 0,28 | oceľový plech po 28 dňoch |
| Minimálna šírka škáry | mm | 4 | |
| Maximálna šírka škáry | mm | 25 | |

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt –
prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010
fax: 02/44971540

info@distyk.sk
www.distyk.sk

Podklad:

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnôt a oleja.

Obmedzenie:

Okrem iného nie je vhodné na miesta dlhodobu zaťaženie vodou, pre použitie na PE, PP, PMMA, PC a teflón.

Doporučenie:

Na lepenie je vhodnejšie použiť strešné bitúmenové lepidlo.

Pokyny:

Pri použití je nutné zamedziť min. 2 hod po aplikácii styku s vodou (dážď).

Čistenie:

Materiál: ihneď technickým benzínom.

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky.

Bezpečnosť:

Vid' «Karta bezpečnostných údajov 02.20DEU».

Skladovateľnosť:

V suchu a neotvorenom obale 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizácia:

Aktualizácia dňa:

Vyhotovené dňa: 01.08.2017

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.